



محمود داورزنی
 مؤسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران
 مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران (ساری)

تئیه چرم از پوست ناس ماهیان

خلاصه :

پوست تاسماهیان به سبب دارا بودن خصوصیات مرفولوژی، هیستولوژیک، فیزیولوژیکی ویژه، داراء بودن نقاط بر جسته وزیبا، وضعیت فلسف مناسب، ضخامت، مقاومت و انعطاف پذیری کافی، زمینه بسیار مناسبی را برای تئیه چرم و فرآورده های چرمی فراهم نموده است.

در این پژوهه بمنظور تئیه چرم، پوست حدود ۲۰۰ قطعه اندواع تاسماهیان خاویاری (فیل ماهی یا بلوگای خزر - تاسماهی روس یا چالباش، تاسماهی ایران - شیب ازون برون) بمدت هیجده ماه از سال ۱۳۷۰ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این پژوهه یک روش مناسب برای تئیه پوست و چرم ارائه شده است. برای این پژوهه از تجهیزات کارخانجات چرمسازی مغان و خزر خاستفاده بعمل آمده، امادر بعضی از مراحل تولید و استفاده از مواد شیمیائی تغییراتی داده شده است تا نتیجه مطلوب بدست آید.

بنابرین فکر می کنیم که با ارائه مناسب جداسازی پوست، از تعدد ماهیان صید شده از سواحل جنوبی دریای خزر بتوان بیش از یک میلیون فوت مربع چرم با کیفیتهای مختلف تهیه و عرضه نمود.

با انواع مختلف چرم های تولیدی میتوان چرم کیفی، چرم صحافی، چرم باشمای طبیعی چرم جهت مصارف فانتزی و استفاده ترکیبی با چرم های پستانداران بهره برداری نمود.

مقدمه:

بهره برداری روزافزون از ذخایر آبزیان در نقاط مختلف جهان واستفاده بهینه و فراگیراز آنها جهت کاهش زوائد محصولات، تولید فرآورده های جنبی وغیره ... فعالیتهای کوئنگوئی را بخود اختصاص داده است، که از این میان می توان به تهیه چرم از پوست آبزیان اشاره نمود.

بررسی انجام شده در ارتباط با تهیه چرم از پوست آبزیان نشان می دهد که تهیه چرم از پوست اکثر آبزیان و دوزیستان تنظیر، (نهنگ، کوسه ماهی، دولفين، شیردریائی، خوک دریائی، گربه ماهی، مار ماهی سفره ماهی ماهی کاد، ماهی هاراک، ماهی آزاد، ماهی کپور، ماهی یاس، تمساح پهلوهای لاکپشت، قورباغه و ...) صورت گرفته است^(۱). امادر ارتباط با تهیه چرم از پوست تاسماهیان سابقه ای گزارش نشده و کارشناسان صاحب نظر این فعالیت را جدید و با اهمیت تلقی نموده اند.

در حال حاضر از تاسماهیان خاویاری جهت استفاده از گوشت و خاویار آن استفاده می گردد، امادر این پروژه از پوست تاسماهیان برای تهیه چرم استفاده شده است^(۲). کشور ایران با سترسی به سواحل جنوب بحر خزر به تعداد شش گونه وزیر گونه از آنها، (فیل ماهی)^(۳) یا بلوگای خزر، تاسماهی ایران^(۴) یاقره برون، تاسماهی روس^(۵) گیچالباش، شبب^(۶)، ازون برون شمال^(۷) و جنوب^(۸) خزر دسترسی دارد و سالانه حدود دویست هزار قطعه از آنها در ابعادیک الی سه متری، صید و استحصال می نماید.

پوست تاسماهیان بکلیه نقاط پوششی بدن را شامل می گردد، صفحات استخوانی غضروفی سر، پلاکهای استخوانی ردیفی و زمینه ای پوست باله هاردم، همکی منشاء پوستی دارند. آنچه در تهیه چرم کاربرد دارد نقاط پوششی ابتدائی ناحیه تندالی انتهاء ساقه دمی می باشد (بجز باله ها نوار استخوانی ردیف پشتی).

مشخصات پوست تاسماهیان طبق بررسیهای مقدماتی انجام شده در این پروژه عبارتند از:

* وجود صفحات استخوانی متراکم^(۹) در بعضی از نقاط پوست.

* وجود لایه های غضروفی^(۱۰) در زیر صفحات استخوانی پوست.

* وجود ترکیبات زردرنگ در زیر تاقدیس صفحات استخوانی بافت همبند^(۱۱) یا بافت

۱- قدیمی ترین مدرک در ارتباط با تهیه چرم از پوست ماهی رامی توان اقدام سرخپوستان آمریکا در ۲۰۰۰ سال قبل از میلان در تهیه چرم از پوست قزل الا داشت. (اصل منبع از مرجع جوانان ۱۸ شهربور ۷۷ تقابل تهیه می باشد).

۲- نمونه های چرم تهیه شده از پوست تاسماهیان بررسی ۱۹۹۱ (برنایشگاه بین المللی چرم در فرانسه) از این گرید.

* فرانس در منابع آمده است.

3. *Huso huso*

4. *Acipenser Persicus*

7- *Acipenser stellatus*.

10- *Cartilage tissue*

5. *Acipenser guldens stadi*

8- *Acipenser stellatus*.

11- *Connective tissue*.

6- *Acipenser undiventrus*

9-Compact bone(squite-



تئیهه چروم از پوست ...

- پیوندی حائل بین پوست و گوشت).
- * وجود چربیهای فراوان در پوست.
- * وجود ترکیبات معدنی فراوان در صفحات استخوانی در مقایسه با فلسهای سیکلونیک و کتونیید، با توجه به سختی آنها.
- * وجود لایه های متعدد و متناسب با سن ماهی در درمیس.
- * وجود آپیدرم دولایه ای در پوست.
- * وجود حلقه های رشد در صفحات استخوانی که بصورت ستاره های متعدد المركز مشخص می باشد.
- * کشش قابل ملاحظه پوست تاسمهایان و کیفیت های خاص پوستی در گونه های مختلف تاسمهایان (با توجه به صفحات استخوانی ریز و درشت آنها).
- * وجود بافت حصیری متراکم و بیژه در کلیه لایه های پوست بجز آپیدرم فوقانی هدفهای مهم اجرائی این پروژه هبارتنداز:

 - ۱- استفاده از پوست تاسمهایان برای تئیه کالاهای چرمی^{*} (با توجه به خصوصیات مرفوولوژیکی، هیستولوژیکی و فیزیولوژیکی ویژه، و تعداد مناسب آن که قریب ۲۰۰ هزار قطعه در سال می باشد).
 - ۲- بالابودن ارزش افزوده صیدانجام شده در تاسمهایان و جلوگیری از ضایعات.

روش کار :

الف- جداسازی پوست :

- برای جداسازی پوست بهتر است از عاهیان منجمد استفاده شود. این امر در حفظ کیفیت و کمیت پوست بلحاظ تسهیل در کار و سایر موارد مفید می باشد.
- برای اینکار، ابتدا سریدم و باله هارا جدا کرده، و سپس با آب معمولی آنرا خیس می کنیم، تایخ نقاط سطحی بدن یا پوست ذوب گردد. در مرحله بعد نوار استخوانی ردیف پشتی را جدا می کنیم.
- با توجه به سختی اتصالات همبندی حائل بین پوست و گوشت در نقاط زیر پوست را از گوشت جدا می کنیم.

- جداسازی پوست از گوشت در اطراف نوار استخوانی پشتی .

- جداسازی پوست از گوشت در ناحیه حفره شکمی، اطراف باله شکمی و مخرج.

- جداسازی پوست از گوشت در زیر ساقه دمی و باله مخرجی و برش دادن پوست از مخرج تا انتهای دم.

* پوست تاسمهایان با توجه به مشخصات ذکر شده می توان در زیست چرمهای سبک (alkah) قرار داد.

در مرحله بعد، بامهارت از ناحیه سرودم، با دست پوست را از طرف سربه طرف دم کشیده تازگوشت جدا گردید. با توجه به برش نوار پشتی و برش زیر ساقه دمی، پوست بصورت دونیم جلدی از گوشت جدامی گردید. در صورتیکه هنگام کشیدن پوست با اتصالات قوی همبندی روبرو شدیم، جهت چلوگیری از پاره شدن پوست با شکسته شن صفحات استخوانی ردیفی، آنهار ایا اسکالپل یا کارد مناسب جدامی کنیم. برای جداسازی پوستهای یک تکه می‌توان از ماهیان نرم‌ماده نارس استفاده نمود، بدین صورت که آنهار ابه صورت شکم پر منجذب سپس با کارد و اسکالپل کلیه نقاط پوستی را از گوشت جدا می‌کنیم.

پس از جداسازی پوست، تا حد امکان زوائد گوشتی و بافت همبندی، متصل به پوست را با کارد مناسب جدا نموده و پس از شستشوی پوست با آب معمولی، آنرا از ناحیه لش به نسبت ۵۰٪^(۱) در صدو زن پوست نمک زده و درسته بندیهای نایلونی چند تائی قرار می‌دهیم. پوستهای اتابه هنگام ارسال پوست به کارخانه چرم در محل سرد بادمای حد اکثر صفر درجه سانتیگرادیا (سرد خانه) نگه داری می‌کنیم، تا از اشتر منفی تراوش مواد میان بافتی پوست که قابل فساد بوده و همچنین اثرباکتریهای نمک دوست^(۲) چلوگیری نمایم.

در صداقت (پرت)^(۳) پوست در صورتیکه بنحو مطلوبی از گوشت جدا گردد، بطور متوسط در حدود (۸-۱۰) درصد، می‌باشد.



روش بورسی :

- ۱ - معرفی مواد ، ابزار آلات و دستگاهها
- ۲ - روش کار

ابزار آلات مورد مصرف در فرآیندهای دباغی

الف - مواد شیمیائی ، معدنی و آلی

- | | | |
|---|--------------------|----------------------|
| ۳ - سدیم سولفیت | ۲ - سدیم بی کربنات | ۱ - سدیم کربنات |
| ۶ - کروم سولفات | ۵ - آمونیوم سولفات | ۴ - سدیم سولفید |
| ۹ - فرمیک اسید | ۸ - فرم الدئید | ۷ - الومینیوم سولفات |
| ۱۲ - کلریدریک اسید | ۱۱ - اکزالیک اسید | ۱۰ - استیک اسید |
| | | ۱۳ - سولفوریک اسید |
| ۱۴ - شوینده های مواد خیس کننده نظیر ، آیزوپان AS ، امولکاتور ۱۰۰ امولان A | | |
| ۱۵ - سینتلن های رزین های دباغی نظیر ، پاسینتان ، ساندرتان ، ترکوتان ، لوتان کروسیتان ولوگان ، گاراول و | | |
| ۱۶ - روغن های چرمی و دباغی کننده نظیر ، ایماتول HF ، کوریال EM ، لیپودرم لیکو پلاسان گراسان و سایر روغن های دباغی کننده . | | |
| ۱۷ - مواد فینیشی ، شامل رزین های پوششی ، حلal های الی (برای حل کردن لак و رزین و تهیه محلول های فینیشی (پایانی) | | |
| ۱۸ - مواد ضدقارچ ، نظیر کورتیمول G و P | | |
| ۱۹ - آنزیم های پروتئاز دباغی نظیر اروپون (O ، OR ، R و راش ...) | | |
| ۲۰ - نمک معمولی و نمک تجارتی دباغی ، نظیر نوتیریگان P4 (که کمی خاصیت قلیائی دارد) . | | |

ابزار و سائل آزمایشگاهی :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ۲ - کاغذ دستگاه PH متر | ۱ - چگالی سنج |
| ۴ - همزن شیشه ای و چوبی | ۳ - ضخامت سنج یا (کولیس) |
| ۶ - دما سنج آزمایشگاهی | ۵ - ترازوی عربه ای و دیجیتالی |



ج - ماشین آلات و تجهیزات

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ۲ - پدل یا حوضچه دباغی ^(۲) | ۱ - درام ^(۱) یا بالابان |
| ۴ - ماشین لرزنی ^(۶) | ۳ - ماشین آبکیر ^(۲) |
| ۶ - ماشین شدل ^(۱) | ۵ - ماشین تنظیم ضخامت ^(۵) |
| ۸ - سالن فینیش ^(۸) | ۷ - ماشین درام خشک ^(۷) |
| ۱۰ - ماشین خشک شوئی ^(۹) | ۹ - سالن خشک |
| ۱۲ - ماشین سنباده زنی ^(۱۰) | ۱۱ - سستگاه سنگ زنی |
| ب - فرآیندهای دباغی | |

دباغی^(۱۱) حاصل یک سری فرآیندهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیائی است که جهت استخراج باحدف نقاط قابل فساد و غیر مناسب پوست (چربی های طبیعی، مواد میان بافتی، مواد پیدریس و لش پوست) و پر نمودن آن با مواد دباغی کننده مختلف بوده که با هدف ایجاد استحکام مقاومت در برابر فعلیت میکرو ارگانیسم ها و نهایت تبدیل آن به یک کالای تجاری و قابل مصرف می باشد.

فرآیندهای دباغی برای پوست تاسمه ایان، در مراحل با خیساندن کلسیم کیری^(۱۲) آهک زنی^(۱۰) یا تورم زدایی^(۱۱) یا خنثی سازی، آنزیم دهی^(۱۷) لش زنی^(۱۸) چربی کیری^(۱۹) دباغی سینتیکی^(۲۰) یا دباغی مقدماتی، اسیدی کردن^(۲۱) دباغی معده^(۲۲) دباغی تکمیلی، دباغی روغنی^(۲۳) و در نهایت عملیات تکمیلی و پایانی^(۲۴)، انجام می کرد.

1 - Drum	2 - Paddle	3 - Sanning	4 - Felashing	5 - Shearing
6 - Saddle	7 - Mealing	8 - Finishing	9 - Donini	10 - Bafing
11 - Tanning	12 - Sub curse	13 - Soaking	14 - DeCaisifying	15 - Limining
16 - Deliming	17 - Beating	18 - Falshing	19 - Degrizing	20 - Syntetic tanning
(per tanning)	21 - Pickling	22 - Chorum and Aluminium Tanning	23 - Fat liquoring	
24 - Finishing				



تقویت چرم از پوست ...

باتوجه به خصوصیات پوست تاسماهیان و اهداف پروژه در تقویت چرم بانمای طبیعی بهتر است که جهت عملیات دیاباغی بويژه فرآيندهای قبل از دیاباغی، از دستگاه پدل^(۱) استفاده گردد. در استفاده از درام، مقدار مواد مختلف بر حسب درصد بیان میگردد، ولی در پدل بر حسب کرم در لیتر محاسبه میگردد، که مقدار مواد و آب مصرفی نیز باتوجه به درضد جذب مواد دوره طریق متفاوت می باشد. استفاده از درام های بدون تیغه، همراه با سرعت کمتر و عریضتر برای دیاباغی پوست تاسماهیان مناسب می باشد که در زیر به شرح خلاصه مراحل دیاباغی می پردازیم:

درام منجر به حذف اپیدرم، سوراخ شدن و پیچاندن پوست و درنهایت خارج نمودن پوست، از کیفیت مناسب برای دیاباغی می گردد.

لازم به یادآوریست شرایط دیاباغی در قالب جدول بصورت زیر بیان می گردد:

نوع مواد	درصد مواد	درجه آب	بومه نمکی	T زمان	PH	نوع دستگاه	ملحوظات
----------	-----------	---------	-----------	--------	----	------------	---------

۱ - خیساندن :

این مرحله به منظور برگردانه آب خارج شده از پوست (ناشی از مرحله نگهداری) و همچنین حذف زوائد سطحی و مواد میان بافتی (نظیرخون و پروتئینهای قابل حل ...) انجام می شود، تا پوست به حالت اولیه اش برگردد.

برای این کار بامقدار ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ درصد آب ۲۰ الی ۲۵ درجه سلسیوس نسبت به پوست بومه نمکی حدود ۷۶ درجه نیم الی یک کرم در لیتر سولفوریک اسید، یک الی دو کرم در لیتر در ترجننت ۵٪ / مواد ضد قارچ، محلول مناسب را تهیه و سپس باتوجه به نوعه نگهداری پوست خام که در این پروژه - کنسرواسیون نزننکی می باشد، در مدت یک الی بیست و چهار ساعت، پوست خیس را می خیسانند.

۲ - گلسمیم گیری :

در دیاباغی پوست پستانداران این مرحله وجود ندارد. در پوست تاسماهیان برای نرم نمودن صفحات استخوانی ریز و درشت پوست بجهت ایجاد کیفیت مناسب در دیاباغی با استفاده از اسیدهای معده‌ی قری، فرآیند گلسمیم کیری، انجام می گیرد.

برای این کار در پدل بامقدار ۱۰۰۰/۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ درصد آب بادمای مدادکش ۲۵٪، بومه نمکی ۱۷٪ الی ۱۵٪ درجه یک گرم در لیتر ترجمه، ۱۰٪ الی ۱۵٪ گرم در لیتر سولفوریک اسید ۹۸٪/صنعتی، محلول مناسب را تهیه می نماییم. یادآور می گردید که همزمان با اضافه نمودن اسید در هر مرحله مقدار موردنیاز نمک را به آن اضافه می کنیم. پس از گذشت ۳ الی ۵ شبانه روز صفحات استخوانی حالت نرم و قابل انعطاف بخود می گیرند. ۲۴ ساعت بعد از اضافه نمودن اسید، قسمت درخشان صفحات نیز جدامی گردند. نرم شدن صفحات از طریق خارج نمودن املح معده قابل تعریف می باشد. بهتر است که ابتدا در یک مرحله ۲۴ ساعته محلول pH حدود صفر درجه تهیه نموده تا صفحات استخوانی نرم گردند. سپس با استفاده از دستگاه آبگیر و در فشار بالا، زوائد همبندی را تا حدود قابل ملاحظه ای جدامی کنیم، تازه مینه استخراج املح نیز فراهم گردید و سپس در همان محلول یا محلول دیگر کلسیم گیری را تکمیل می کنیم. پرسته اکلسیم گیری شده پس از خشک شدن دارای صفحات استخوانی انعطاف پذیر، می باشد. اسید علاوه بر صفحات استخوانی به سایر ترکیبات نیز بی تاثیر می باشد. برای مثال ترکیبات زردرنگ پوست نیز تحلیل می یابند.

در دیگر پوست کوسه ماهی، نیز مرحله خارج نمودن از حالت استخوانی نیز انجام میگیرد. مرحله کلسیم گیری در تاسماهیان، خفت انجام مراحل مکانیکی نظیر لش زنی، و در نهایت ایجاد کیفیت مطلوب در چرم، از ضروریات می باشد.

۳- آهک زنی :

در تهیه چرم از پوست تاسماهیان هدف از آهک زنی ایجاد تورم در بافت پوست جهت انجام اهداف موردنظر، می باشد. پدیده تورم بر سایز الیاف پوست، طبیعت رخ و کیفیت محصول موثر می باشد. عامل آهک زنی برای پوست تاسماهیان سدیم کربنات، سدیم بی کربنات و سدیم نیدروکساید می باشد. برای اینکار بامقدار ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ درصد نوزن پوست آب، ۱۰٪ گرم در لیتر سدیم کربنات، بومه نمکی ۱۲٪ الی ۱۵٪ درجه ۵/۰٪ گرم در لیتر کورتیمول ۱، LP، ۱۰٪ گرم در لیتر سدیم نیدروکساید، PH حدود ۱۱ الی ۱۱ درجه و دمای ۲۰ الی ۲۵ درجه سانتیگراد، محلول مناسب را تهیه و مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت پوست را در آن قرار می دهیم.

میزان تورم موردنظر در حدود ۵/۰٪ الی ۱/۰٪ برابر ضخامت پوست می باشد، تا امکان انجام لش زنی با ماشین فراهم گردد.

باتوجه به تراکم بافت پوست وجود لایه های متعدد پوست، آهک زنی از اهمیت خاصی برخوردار است. لازم به ذکر است که آهک زنی در پوست پستانداران برای



تهیه چرم از پوست ...

تولید چرم با هدف حذف مو و اپیدمیس و بعد ایجاد تورم بوده، که با استفاده از آهک، سدیم سولفات و آنزیم انجام می‌گیرد، که نحوه انجام آن در این مقاله نیاز تمیباشد. در صورتیکه هدف تولید خربز باشد، این مرحله نیز حذف می‌گردد.

۴- لش زدائی :

لش زدائی بمنظور حذف زوائد همبندی و گوشتشی زیر پوست با استفاده از استگاه لش زنی می‌باشد. با توجه به نرم و انعطاف پذیری صفحات استخوانی در مرحله کلسیم گیری و خیساندن و افزایش ضخامت پوست در آهک زنی، امکان انجام لش زنی با ماشین فراهم گردیده است، در غیر اینصورت صفحات استخوانی ریزی خردشده، لایه پوستی زیر صفحات حذف و در نتیجه پوست از کیفیت مناسب برای دباغی خارج می‌گردد.
کاهش درجه تماس غلطک با تیغه لش زنی و انجام دقت در این مرحله ضروری می‌باشد.

۵- آهک زدائی :

در این مرحله اثرات شیمیائی و مکانیکی مرحله آهک دادن و همچنین رگه‌های آهک در درون پوست، بوسیله تبدیل به املاح سریع الحل برداشته شده و برای این امر معمولاً از اسیدهای آلی استفاده می‌گردد. در فرآیند آهک زدائی مواد شیمیائی باقیمانده از مرحله آهک دادن حذف یا خنثی می‌گردد. (حذف اثرات شیمیائی) و تورم پوست نیز کاهش می‌یابد (حذف اثرات مکانیکی) و پوست حاصل برای مراحل بعدی آماده می‌گردد.

برای اینکار مقدار نیم الی یک گرم در لیتر فرمیک اسید بومه نمکی یک الی سه درجه، حدود ۱۰۰۰-۱ درصد آب ۲۵ درجه سلسیوس، یک الی گرم در لیتر ترجننت P700، محلول مناسب را تهیه، و در مدت ۲-۳ ساعت PH پوست را به حدود ۷ درجه کاهش می‌دهیم. شستشو با آب معمولی بعدt ۱۵ تا ۳ دقیقه جهت خنثی سازی نیز مناسب می‌باشد، از دترجننت بمنظور حذف چربیهای استخراج شده ناشی از مرحله لش زدائی و سایر زوائد و ترکیبات غیر مناسب، استفاده می‌گردد.

۶- آنژیم دهی :

آنژیم دهی بمنظور شل نمودن و بازنمودن بافت پوست، از طریق برطرف کردن

ترکیبات قابل حذف پوسیله آنزیمهای مخصوص می باشد . آنزیم دهی به پوست تاسماهیان از ضروریات می باشد و پوست فاقد آنزیم دهی بچرم خشک وغیرقابل انعطاف می دهد . عمل آنزیم دهی به حذف یاتسهیل در چربی کیری و لش زدایی از طریق بازتر نمودن الیاف متراکم آن و تسهیل اتصالات زوائد همبندی با پوست ، نیز موثر می باشد .

برای اینکار بمقدار ۰۰۰۱ درصد آب ، ۳۵ درجه سانتیگراد بیومه نمکی ۵ الی ۶ درجه PH حدود ۸/۰ درجه ، ۵ تا ۷ گرم در لیتر اروپون (۱۵۰۰ واحدی) . محلول موردنظر را تهیه و با توجه به گونه ، پوست یاماها (۲) از ۱۲ تا ۲۴ ساعت ، پوستها را در آن قرار میدهیم . آنزیم دهی مناسب نیاز به تجربه کافی دارد . اثربخشی آنزیم بافت اصلی پوست را تحلیل می نماید .

۷ - چربیگیری :

در این مرحله هدف چربیهای طبیعی پوست (سطحی و عمقی) می باشد . با توجه به وجود چربیهای فراوان در پوست چربیگیری با غلفات‌های بالاتر نسبت به پستانداران انجام می گیرد . وجود اثرات چربی مانندرنگ زرد در چرم و عدم امکان استخراج کامل چربی با چربی کیرهای دباغی ، منجر به استفاده از حللاهای آلی جهت حذف کامل چربی شده ، که با توجه به ایجاد اثرات نامطلوب با موفقیت همراه نبود . برای چربیگیری بامقدار ۰۰۰۱ درصد آب ، ۳ درجه سانتیگراد بیومه نمکی یک الی سه درجه PH حدود ۷/۰ درجه ، ۶ گرم در لیتر ترجننت ، ۶ گرم در لیتر نفت ، محلول مناسب را تهیه و دوباره با ادترجننت پوستهای اشتستشو تانفت آن خارج گردد . بهتر است که پوستهای قابل از چربیگیری در شرایط طبیعی خشک نمود ، تا چربیهای آن بیرون زده و استخراج مطلوب تر انان را فراهم نماید . میزان چربی در پوست تاسماهیان ماده و پویزه خاویاری نسبت به تاسماهیان نربیشتر میباشد . میزان چربی در ماهیان کوچکتر کمتر می باشد . باشد شناخت دقیق چربیهای پوست و معرفی چربیگیرهای اختصاصی برای آن ضروری می باشد .

۸ - دباغی سینتائی :

دباغی سینتائی در پوست پستانداران در بریتانیا^(۲) انجام می گیرد ، و هدف آن

۱- قره برون ، چالباش ، اژون برون ، شبیه ، فیل ماهی .

۲- تجربه نشان می داده است . خشک نمودن بیش از ۵۰ در فرایندهای قبل از دباغی و بین فرایندهای دباغی باعث استخراج ترکیبات فامناسب و خشک شدن غیرقابل برگشت می گردد .



تهیه چرم از پوست ...

پرتوودن فضای خالی پوست باقی مانده از دباغی کرومی و همچنین رفع چروک پوست می باشد .

جهت انجام یک دباغی مقدماتی وضعیت پوست تاسماهیان را پس از چربی گیری باتهیه ، محلول مناسب با شرایط PH حدود درجه ۸...۱۰...۱۲ درصد آب .^{۲۵} درجه سانتیگراد بیومه نمکی ۵٪ الی ۱ درجه ، رلوگان RE یا GT-50 ۲/۵ الی ۵ گرم در لیتر بایسینتان ۲/۵ تا ۵ گرم در لیتر ساندوتان ۵/۲ الی ۵ گرم در لیتر روغن پلاسان ۵ گرم در لیتر ، پوست را در شرایط موردنظر دباغی می کنیم .

نتایج بدست آمده نشان می دهد که مواد آلی مصنوعی باعث نرمی و انعطاف پوست تاسماهیان می گردند . رلوگان (GT-50) نیز فضای خالی صفحات استخوانی را پرمی کند .

۹ - اسیدی گردن و دباغی معدنی :

باتوجه به متراکم بودن بافت پوست واستحکام آن ، پوست تاسماهیان نیازی به دباغی کرومی ندارد و بدباغی آلومی می توان دباغی معدنی در آنرا تکمیل نموده با اینحال کسب مقاومت در برابر میکرو اگزیسمها ، افزایش TS پوست و سایر خصوصیات دباغی کرومی نیز برای آنها مفید می باشد .

برای اینکار ابتدا PH پوست را با افزایش فرمیک اسیدی به درجه ۳ رسانده ، (بیومه نمکی در حدود ۷ درجه می باشد) پوست را با مقدار ۳ تا ۵ گرم در لیتر آلومینیوم سولفات و ۲ تا ۲ کرم در لیتر کروم سولفات ، طبق شرایط دباغی معدنی می نمائیم . عدم دقت در تنظیم PH منجر به رسوب کروم و در سطح پوست و بین لایه های آن می گردد . استفاده از روغن های دباغی با PH مناسب نظیر کاتالیکس ملکو در این مرحله مفید ، می باشد . رنگ طبیعی چرم در این مرحله کاهش می یابد ، استفاده توأم کروم و الوم ، اثر رنگ سبز کروم را تحدیدی خنثی می نماید .

اثر کروم و الوم در پوست و بویژه لایه های متعدد رمیس ، کیفیت پیچیده ای دارد که نیاز به تحقیق ویژه دارد . کروم نیز چربی هار اهم تحت تاثیر قرار می دهد .

۱۰ - دلایل تکمیلی و روغنی :

در این مرحله هدف تکمیل دلایل پوست می باشد .
باتوجه به هدف ساخت چرم ، جهت مصارف سرآجی ، استفاده از میموزا^(۲) (ماده



دیاغی کننده گیاهی) مناسب می باشد. میموزابا عاث رنگ پذیری مناسب پوست وصفحات استخوانی و افزایش درجه انعطاف پذیری صفحات مزبور بودنهاست افزایش مقاومت چرم می گردد.

این مرحله با استفاده از آب دمای ۳۵ تا ۴ درجه سانتیگراد، بیومه ۵٪، الی یک درجه PH حدود ۵ تا ۶ درجه، کاروتون (پخش کننده) ۱٪، تا ۲٪، گرم در لیتر، میموزا ۲ تا ۳ گرم در لیتر، روغنی ۱۱۸ حدود ۵ گرم در لیتر پوست را دیگر می کنیم در صورت نیازمی توان از سینت نیز در این مرحله استفاده می نمایم.

برای انجام دیاغی روغنی، پس از تخلیه محلول فوق، باتهیه محلول با شرایط مشابه به مقداری ۱۰۰ گرم در لیتر انواع روغنها نظیر (VL.SPC) پلاسان ۱۱۸ گواسان، (لدى اولینور)، آنرا دیگر می نمایم. روغن دهی به پوست تاسماهیان ضروری و مهم می باشد و دقت در این مرحله در جذب مطلوب تر و در نهایت انعطاف پذیری و لطفاًت بیشتر چرم، موثر می باشد.

۱۱ - عملیات تکمیلی :

در این مرحله ابتداء پوستهار ادر سالن خشک همچن عمل گیره کشی (جهت صاف شدن پوست) و باهوای سرد خشک^(۱) می نماییم. سپس با پرس سرد آن را صاف نموده و با دستگاه سمباده زن ناحیه زیر پوست را صاف و صیقلی می نماییم. باتوجه به کاهش درجه فشار دستگاه لش زنی در مرحله لش زدائی و عدم امکان استفاده از دستگاه حذف لایه های اضافی و تنظیم ضخامت پوست^(۲) (وجود مقداری لش در پوست معکن می باشد). عمل سمباده زنی باعث حذف این زوائد صاف شدن سطح زیرین پوست و رسیدن به کیفیت مناسب پوستی می گردد. انجام این عمل در بعد از دیاغی کرومی باعث افزایش کیفیت فرآیند دیاغی روغنی می گردد. پس از آن پوستها را داخل دستگاه درام خشک^(۳) نرم نموده والیاف آنرا بازنترمی کنیم.

در مرحله بعد پوستهار اخته کشی نموده، تاصاف و خشک گردند سپس با رزین سطح آنرا ضد آب نموده و بعد بالاک مناسب آنرا برآق می کنیم. پس از آن با دستگاه پرس پوست را صاف نموده، تا ضمن آن جلای چرمی در چرم حاصل گردد.

باتوجه به هدف پروره در تهیه چرم بارنک و نمای طبیعی به رنگ پایانی نیاز نمی باشد. استفاده از صفحات ریز چاپی نواقص اپیدرم در چرم را تا حدودی غیر محرز نموده چرم را منقوش می سازد.

1. Shearing
2. Mealing



نتیجه گیری :

- ۱ - چنانچه عرضه گوشت تاسماهیان بصورت لغت شده و یا بسته بندیهای مناسب ، امکان پذیر باشد با تغییرات جزئی در بعضی از مراحل تولیدکارخانجات چرمسازی میتوان ازپوست تاسماهیان چرم تولید نمود.
- ۲ - چرمهای تولیدی ازپوست تاسماهیان را میتوان در مصارف سراجی (صحافی ، چرم ضدآب چرم بانمای طبیعی چرم برای تسمیه ماشین آلات نساجی چرم برای کالاهای فانتزی و استفاده ترکیبی با چرم پستانداران بهره برداری نمود . . .)
- ۳ - چرمهای تهیه شده ازپوست تاسماهیان از نظر مقاومت (اراء بودن نمای طبیعی و کستردگی مواد مصرف نسبت به پوست پستانداران که دارای چرم سبک می پاشند ، بهتر است.

پیشنهادات :

- ۱ - طراحی و ساخت یک ماشین جداسازی پوست تاسماهیان .
- ۲ - طراحی و ساخت خط تولید مناسب برای تهیه چرم ازپوست آبزیان مناسب در شمال و جنوب کشور (تاسماهیان ، گربه ماهیان ، گپور ماهیان و آزادماهیان بزرگ و مدلناین ، ماهی باس ، تن ماهیان بزرگ ، مارماهیان شمال و جنوب ، سفره ماهیان و کوسه ها و)
- ۳ - بررسی امکان دویاچندبرابر نمودن سطح پوست از طریق لایه لایه کردن آنها با توجه به خصوصیات بافت شناسی آن (ضخامت زیاد و وجود لایه های متعدد در میان پوست بویژه در نمونه های بزرگتر (۲ تا ۳ متری) آنرا افزایش میدهد .
- ۴ - بررسی امکان استفراج مطلوب تر چربی طبیعی پوست ، برای ساخت صابون و مواد آرایشی (۲)
- ۵ - بررسی امکان جداسازی صفحات استخوانی سطح پوست ، همراه با حفظ کیفیت و کمیت پوست برای تهیه چرم و کاربرد آنها در فرآورده های زینتی .



منابع :

- ۱ - احمدی، ب - (۱۳۶۱) - شیمی پوست و چرم - انتشارات محیط
- ۲ - احمدی، س - (۱۳۶۹) - تکنولوژی چرم - مؤسسه تحقیقات و استاندارد
- ۳ - بریمانی، ا - (۱۳۵۰) - ماهی و شیلات ایران (۱ و ۲) - انتشارات دانشگاه تهران و دانشکده دامپزشکی ارومیه
- ۴ - پوستی، ا - (۱۳۶۸) - بافت شناسی مقایسه و هیستونیک - انتشارات دانشگاه تهران
- ۵ - تجربیات علمی و عملی کارشناسان کارخانه خزرخز (تنکابن) و مغان (اردبیل)
- ۶ - داورزنی، م - (۱۳۷۲) - تهیه چرم از پوست تاسماهیان - مرکز تحقیقات شیلات مازندران
- 7-BASF,1977 - Reciper recommended for the production of Laether from reptile and fish skins professional bulletin , BASF Aktigngese Lichaft
- 8-Riedel .D . 1974 , Fisch und Fischerei , Eugen Ulmer (stuttgart) .