

## مقایسه تطبیقی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی (*Benthoosema pterotum* Alcock, 1890) و ژلاتین گاوی

فهیمة عسگرزاده<sup>۱</sup>، مریم عطایی<sup>۱</sup>، نسرين چوبكار<sup>۲\*</sup>

\*Nchoobkar20@gmail.com

۱- گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
۲- گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

تاریخ دریافت: مرداد ۱۳۹۸

تاریخ پذیرش: اسفند ۱۳۹۸

### چکیده

در این مطالعه برای نخستین بار ژلاتین فانوس ماهی (*Benthoosema pterotum* Alcock, 1890)، با هدف استفاده بهینه از این صید جانبی ارزشمند استخراج گردید. ترکیبات (رطوبت، خاکستر، پروتئین)، قدرت ژلی، دمای ژل شدن و دمای ذوب شدن ژلاتین استخراج شده، بررسی و با خواص ژلاتین تجاری گاوی موجود در بازار، مقایسه شد. دو نمونه ژلاتین مورد بررسی همچنین از لحاظ خصوصیات رنگی با یکدیگر مقایسه شدند. میزان رطوبت و خاکستر ژلاتین فانوس ماهی در مقایسه با ژلاتین گاوی به طور معنی داری بیشتر بود. رطوبت و خاکستر ژلاتین فانوس ماهی بترتیب برابر با  $8/2 \pm 0/1\%$  و  $3/2 \pm 0/1\%$  اندازه گیری شد. میزان پروتئین ژلاتین گاوی به طور معنی داری بالاتر از میزان پروتئین ژلاتین فانوس ماهی و برابر با  $91/7 \pm 0/1\%$  اندازه گیری شد، در حالی که میزان پروتئین ژلاتین فانوس ماهی برابر با  $86/3 \pm 0/1\%$  بود ( $p < 0/05$ ). دما و زمان ذوب ژلاتین فانوس ماهی ( $23 \pm 0/5$  درجه سانتی گراد،  $135 \pm 2/0$  ثانیه)، به دلیل کم بودن مقدار هیدروکسی پرولین در آن، به طور معنی داری پایین تر از دما و زمان ذوب ژلاتین گاوی بود ( $26 \pm 0/5$  درجه سانتی گراد،  $150 \pm 1/0$  ثانیه) که در کل از مزایای ژلاتین ماهی می باشد ( $p < 0/05$ ). اختلاف معنی داری بین قدرت ژلی ژلاتین فانوس ماهی ( $45 \pm 1/00$  گرم) و ژلاتین گاوی ( $240 \pm 1/2$  گرم) مشاهده شد ( $p < 0/05$ ). ژلاتین گاوی از لحاظ فاکتورهای رنگی، در مقایسه با ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی، دارای کیفیت بهتر بود. در مجموع، از ژلاتین فانوس ماهی می توان به عنوان یک منبع اقتصادی و حلال در بسیاری از صنایع، با رویکرد بیوتکنولوژی، به جای ژلاتین خوک و گاو استفاده کرد.

**کلمات کلیدی:** ژلاتین، *Benthoosema pterotum*، خواص فیزیکوشیمیایی، قدرت ژلی، محصول جانبی

\*نویسنده مسئول

## مقدمه

ژلاتین یکی از پرمصرفترین مواد پروتئینی کلوئیدی در صنایع غذایی، دارویی، صنعتی و پزشکی است که برای چهار کاربرد متفاوت خوراکی، صنعتی، فتوگرافی و دارویی تولید می‌شود (Johanna and Miang, 2008). استفاده از ژلاتین به عنوان افزایش دهنده خاصیت ارتجاعی، دوام و استحکام محصولات و به عنوان تثبیت کننده مواد بسیار زیاد می‌باشد و همچنین یکی از معدود پروتئین‌های مناسب جهت تولید صنعتی، با استفاده از محصولات جانبی کارخانجات صنایع گوشت و ماهی می‌باشد (Karim and Bhat, 2008). با استفاده از پوشش ژلاتین می‌توان از رشد باکتری‌ها در فیله‌های تازه ماهی جلوگیری نمود و موجب افزایش دوره نگهداری ماهی در یخچال شد (تقی‌زاده اندواری و رضایی، ۱۳۹۱).

ژلاتین را می‌توان از منابع گوناگون کلاژن تولید کرد. این ماده جامد، نیمه‌شفاف، بی‌رنگ، ترد و کامبیش بی‌مزه، یکی از پرمصرفترین مواد غذایی بشمار می‌رود (Jayathilakan *et al.*, 2012) که از هیدرولیز کلاژن موجود در قسمت‌های مختلف حیوانات تهیه می‌شود (Schreiber and Gareis, 2007). امروزه بیشترین ژلاتین موجود از استخوان کانی‌زدایی شده گاو (Ossein) و پوست خوک یا گاو و اخیراً از استخوان خوک تهیه می‌گردد (Boran *et al.*, 2010; Jayathilakan *et al.*, 2012). منبع، سن حیوان، گونه حیوان و روش تولید، همه به میزان زیادی بر ویژگی‌های فیزیکی شیمیایی ژلاتین تأثیر می‌گذارند (Hall, 2011).

پیچیدگی ساختمان کلاژن و تنوع روش‌های شیمیایی و آنزیمی در ساخت ژلاتین باعث تولید انواع مختلف ترکیبات در ژلاتین می‌شود (Hall, 2011). ترکیبات اصلی ژلاتین شامل پروتئین، نمک‌های معدنی و آب می‌باشد. در حالت خشک حدود ۹۸٪ و در حالت معمول حدود ۹۰٪ از ژلاتین از پروتئین تشکیل شده است. این پروتئین‌ها از اسیدهای آمینه اصلی و فرعی تشکیل شده‌اند. اسیدهای آمینه اصلی، شامل گلیسین، پرولین و هیدروکسی پرولین و فرعی شامل اسید گلوتامیک، آلانین، آرژنین و اسپارتیک اسید می‌باشند (Francis, 2000; Eysturskarð *et al.*, 2009). هر یک از این اسیدهای آمینه باعث ایجاد خاصیتی در ژلاتین می‌گردند. برای مثال، از آنجایی که وجود هیدروکسی پرولین در تشکیل پیچ سه‌گانه تأثیر دارد، باعث پایداری ژلاتین در دماهای پایین و افزایش قدرت ژلاتین می‌گردد که مقدار این اسید آمینه در ژلاتین تهیه شده از پوست ماهی کم می‌باشد و در نتیجه، سبب کاهش قدرت ژلی

آن می‌گردد (Andre and Cavagnas, 2003; Gómez-Guillén, 2007).

با توجه به اینکه با افزایش جمعیت کره زمین نیازهای تغذیه‌ای افزایش یافته است، نیاز به استفاده از منابع جدیدی برای تأمین نیاز تغذیه‌ای انسان‌ها می‌باشد. با توجه به تقاضای بازار و اولویت بسیاری از مصرف‌کنندگان برای استفاده از فیله‌های بدون پوست و استخوان، بخش قابل توجهی از ماهی به عنوان ضایعات، بدون مصرف باقی می‌ماند. این ضایعات را می‌توان به عنوان منابع جدید، برای مثال، برای تأمین ژلاتین مورد نیاز در صنعت، شناسایی کرد (Wasswa *et al.*, 2007).

اخیراً به دلیل مشکلات سلامتی ناشی از بیماری جنون گاوی<sup>۱</sup> (BSE) و اعتقادات دینی، از آنجایی که استفاده از فرآورده‌های خوکی در ادیان اسلام و یهودیت حرام می‌باشد، گرایش زیادی به استفاده از ژلاتین حاصل از ماهی بوجود آمده است (Djagnya, 2001).

به طور کلی، از جمله مزایای ژلاتین ماهی، ذوب سریع در دهان بدون هیچگونه باقیمانده‌ی جویدنی است که مزیت استفاده از آن را دوچندان می‌کند (اسکندری، ۱۳۹۷). ژلاتین ماهی، در مقایسه با ژلاتین پستانداران، دارای خصوصیات کاربردی، رئولوژیک و استحکام ضعیف‌تری بوده و به علت بازدهی پائین، تولید آنها در مقیاس تجاری محدود شده است (Djagnya *et al.*, 2001). همچنین از لحاظ تجاری ژلاتین ماهی به دلیل دمای تشکیل ژل و ذوب پائین با ژلاتین پستانداران قابل رقابت نیست که برای برطرف کردن یا کاهش برخی از این مشکلات، برخی استفاده از روش آنزیمی را برای استخراج ارائه داده‌اند (اسکندری و همکاران، ۱۳۹۷).

به صورت کلی، ژلاتین ماهی از دو منبع ماهیان سردآبی و ماهیان گرمآبی بدست می‌آید. مهم‌ترین مشکل در ماهیان سردآبی، مانند ماهی کاد، در مقایسه با ماهیان گرم آبی، مانند ماهی تیلاپیا، ژله‌ای شدن و نقطه ذوب پائین و در نتیجه قدرت و دوام کمتر آنهاست. با این حال، ژلاتین‌های با نقطه ذوب پائین می‌توانند در محصولات خشک مانند استفاده در میکروکپسوله کردن، استفاده شوند (Gómez - Guillén *et al.*, 2007).

خصوصیات ژلاتین استخراج شده، به میزان اسیدهای آمینه موجود در این نوع ژلاتین بستگی دارد (Trindade *et al.*, 2013). ژلاتین ماهیان سردآبی می‌تواند در کاربردهایی مانند

<sup>1</sup> Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)

### مواد و روش کار

مواد اولیه مورد استفاده در این پژوهش شامل ژلاتین گاوی (ایران)، هیدروکلریک اسید، سود، سولفات پتاسیم، سولفات مس، اکسید سلنیوم، اسید سولفوریک و اسید بوریک می‌باشد. تمامی مواد شیمیایی مصرفی از شرکت مرک آلمان و فانوس ماهی مورد استفاده در این مطالعه از دریای جنوب ایران (بندر جاسک) تهیه شدند.

### تولید ژلاتین

باتوجه به سایز کوچک فانوس ماهی، در فرآیند استخراج ژلاتین از تمامی قسمت‌های ماهی استفاده گردید. استخراج ژلاتین از فانوس ماهیان در ۶ مرحله انجام گرفت. مرحله اول شامل شستشو در آب و نگهداری در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. در مرحله دوم، نمونه‌ها بوسیله محلول سود ۰/۵۵ نرمال و به مدت ۹۰ دقیقه با نسبت ۵ به ۱ (v/w) آماده‌سازی شدند. در مرحله سوم، شستشوی نمونه‌ها در محلول هیدروکلریک اسید ۰/۱ نرمال به مدت ۹۰ دقیقه با نسبت ۵ به ۱ (v/w) و در دمای محیط انجام شد. مرحله چهارم، شامل شستشو با آب، با نسبت ۵ به ۱ (v/w)، تا زمانی که pH به مقدار خنثی برسد، می‌باشد. مرحله پنجم، شامل جداکردن ضایعات ماهی با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ (Behsan, FB50, Iran)، به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت ۴۰۰۰ دور بر دقیقه می‌باشد. مرحله آخر شامل آبگیری و خشک کردن نمونه‌ها با استفاده از دستگاه تبخیر روتاری (Buchi, switzerland) و انکوباتور خلاء (Shimaz, Iran) با تبخیر ملایم و مکش بالا انجام می‌شود (Lubbers, 2003; Ratnasari, 2014).

### اندازه‌گیری تقریبی ترکیبات ژلاتین

درصد رطوبت، درصد خاکستر و همچنین درصد پروتئین موجود ۳ قطعه از هر نمونه، با ۳ تکرار، بر اساس روش آزمون اعلام شده در استاندارد ملی ایران به شماره ۳۴۷۴ اندازه‌گیری گردید.

### اندازه‌گیری pH

به منظور بررسی pH نمونه ژلاتین، ۳ قطعه از هر نمونه به صورت تصادفی انتخاب گردید. اندازه‌گیری pH نمونه‌ها، با ۳

ممانعت از همگرفت و جدایی بافت مورد استفاده قرار گیرد (Gómez - Guillén et al., 2002).

بر اساس تحقیق Choobkar و همکاران (۲۰۱۸) تیمار بر پایه ۷۵ درصد ژلاتین ماهی دارای بیشترین میزان رطوبت، پروتئین، فسفر، آهن، خاکستر و روی نسبت به ژلاتین صنعتی گاو بود که این مزیت ژلاتین ماهی را از نظر مواد پروتئینی و معدنی نسبت به ژلاتین گاوی نشان می‌دهد.

تعدادی از ماهیان دریایی که در نتیجه صید جانبی به ویژه از تور های ترال به دست می آیند به عنوان ارگانسیم غیرهدف بوده که بایستی در مدیریت شیلاتی مدنظر قرار داده شوند، یک خانواده از این ماهیان، فانوس ماهی یا Lanternfish بوده که از دسته ماهیان مزوپلاژیک دریایی محسوب می‌شود و از اعماق ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ متری آنها با ۲۳۰ تا ۲۵۰ گونه و ۳۰ تا ۳۵ جنس وجود داشته و پراکندگی آنها در دریاهای آزاد بسیار گسترده است. دریای عمان یکی از منابع غنی و دست نخورده این گونه می باشد. فانوس ماهی، متعلق به خانواده Myctophidae می‌باشد. از میان گونه‌های شناسایی شده، گونه *Benthoosema pterotum*, Alcock 1890) گونه غالب و شاخص در میان ماهیان آب‌های دریای عمان است، به طوری که میزان آن در آب‌های ایران حدوداً ۱ تا ۴ میلیون تن می‌باشد. فانوس ماهی‌ها، ماهی‌های کوچک غیرخوراکی هستند که در دریاهای عمیق زندگی می‌کنند و معمولاً به مصرف تولید آرد ماهی می‌رسند (Valinasab et al., 2006; Zahuranec et al., 2012). اندازه آنها حداکثر ۴ سانتیمتر با وزنی حدوداً ۲ تا ۵ گرم می‌باشند. فانوس ماهی منبع غنی از پروتئین، و به میزان کمتری، چربی و کربوهیدرات هستند (Chai et al., 2016). مطالعات Chai و همکارانش روی پپتیدهای تهیه شده از هیدرولیز فانوس ماهی نشان داد که پروتئین‌های تهیه شده دارای خواص آنتی‌اکسیدانی بالایی می‌باشند و از طریق گردش خون، سیستم ایمنی بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهند (Chai et al., 2012).

در نتیجه، از آنجایی که فانوس ماهی به عنوان منبعی غنی برای استخراج ژلاتین بشمار می‌آید، در این پژوهش خصوصیات ژلاتین موجود در فانوس ماهی برداشت شده از دریای عمان بررسی و با خصوصیات ژلاتین گاوی، ژلاتین خوکی و ژلاتین ماهی گرمابی و پرورشی کپور مقایسه شد.

### اندازه‌گیری رنگ

به منظور بررسی رنگ نمونه ژلاتین، ۳ قطعه به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از دستگاه سنجش‌رنگ (TES Color Meter, TES 135A, Taiwan) بر مبنای روش تعیین شده در استاندارد ۳۴۷۴-۱۳۹۷ سنجیده و با استفاده از پارامترهای رنگی  $L^*$ ،  $a^*$  و  $b^*$  اعلام شد. اندازه‌گیری رنگ هر قطعه ۳ مرتبه تکرار شد و نتایج به صورت میانگینی از ۳ تکرار اعلام گردید. فاکتور  $L$  به عنوان معیار روشنی رنگ و  $a$  میزان قرمزی/سبزی رنگ و  $b$  معیاری برای میزان زردی/آبی رنگ می‌باشند (استاندارد ملی ایران-۳۴۷۴، ۱۳۹۷؛ GMIA, 2013).

### تجزیه و تحلیل داده‌ها

جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصله از آزمایش‌ها، از آزمون تجزیه واریانس در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل استفاده شده و تجزیه داده‌ها بوسیله نرم‌افزار SPSS 22.0 صورت گرفت. جهت مقایسه میانگین‌ها، از روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد استفاده شده شد.

### نتایج

ژلاتین دارای مصرف خوراکی باید دارای خصوصیات مطابقی با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۴۷۴ با عنوان، ژلاتین مورد مصرف در صنایع غذایی، تدوین سال ۱۳۹۷، باشد. برخی از این خصوصیات در جدول ۱ ارائه شده است. در ادامه خصوصیات ژلاتین تهیه شده از فانوس ماهی با خصوصیات تعریف شده توسط سازمان استاندارد ملی ایران و همچنین ۳ نوع دیگر ژلاتین، مقایسه خواهد شد.

مرتبه تکرار، توسط دستگاه Milwaukee MI 151 ساخت کشور ایتالیا، استفاده گردید (استاندارد ملی ایران-۳۴۷۴، GMIA, 2013، ۱۳۹۷).

### تعیین دما و زمان بستن و باز شدن

برای اندازه‌گیری دما و زمان بستن شدن و باز شدن ژلاتین طبق روش MUYONGA (۲۰۰۴) عمل شد. برای تعیین دمای بستن ژلاتین، محلول ۱۰ w/v٪ تهیه شده و به منظور اندازه‌گیری دما و زمان بستن در حمام آب گرم ۴۰ درجه سانتی‌گراد و برای اندازه‌گیری دما و زمان باز شدن، به مدت ۱۸ ساعت در دمای ۷ درجه سانتی‌گراد و سپس در حمام آب گرم قرار داده شد. به منظور دستیابی به بازه دما و زمان بستن و باز شدن، آزمون ۳ مرتبه تکرار گردید. بسته یا باز شدن نمونه‌ها در فواصل زمانی ۱۵ مورد بررسی قرار گرفت (Muyonga et al., 2004).

### تعیین قدرت ژلی

خصوصیت مهمی که ارزش تجاری ژلاتین را تعیین می‌کند، سختی ژل است که با قدرت ژلی مشخص می‌گردد. طبق استاندارد GMIA، روش تعیین قدرت ژلی به این صورت است که مقدار ۷/۵ گرم از ژلاتین را در ۱۰۵ میلی‌لیتر آب مقطر مخلوط کرده و در درجه حرارت اتاق نگهداری می‌گردد تا ژلاتین به طور کامل متورم گردد. سپس در حمام آب با دمای ۶۱ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ دقیقه حرارت داده می‌شود تا ژلاتین کاملاً حل گردد. سپس بطری از حمام آب گرم خارج شده و به مدت ۱۵ دقیقه در دمای محیط قرار داده شد. در ادامه مخلوط در حمام آب سرد با دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۷ ساعت نگهداری شد. برای اندازه‌گیری قدرت ژلی از دستگاه Brookfield CT3 Texture Analyzer ساخت کشور آمریکا با پروب TA-10 استفاده گردید اندازه‌گیری قدرت ژلی با ۳ مرتبه تکرار انجام گردید (GMIA, 2013).

جدول ۱: ویژگی‌های ژلاتین قابل مصرف خوراکی طبق استاندارد ۳۴۷۴ و استاندارد GMIA

Table 1: Edible gelatin specifications according to Iran Standard No. 3474 and GMIA standard

حداکثر ۱۵	رطوبت ( % )
حداکثر ۲	خاکستر کل ( % )
حداقل ۱۵	پروتئین ( % )
۳/۸ - ۷/۶	pH
۵۰ - ۳۰۰	قدرت ژل تجاری (g)
ژل شدن برگشت‌پذیر باشد.	قابلیت ژل شدن
زرد بسیار کم‌رنگ تا زرد پررنگ مایل به قهوه‌ای	رنگ

\* حروف لاتین متفاوت نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار بین مقادیر در سطح احتمال ۵٪ می‌باشد.

ژلاتین نشان دهنده کیفیت آن می‌باشد (Uriarte *et al.*, 2011). بالاتر بودن درصد خاکستر ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی به دلیل کوچک بودن اندازه این ماهی می‌باشد که باعث می‌گردد و در روند استخراج ژلاتین آن از تمامی قسمت‌های ماهی استفاده گردد و به دلیل بالا بودن میزان ضایعات، درصد خاکستر کل آن بیشتر از حد تعیین شده در استاندارد می‌باشد. این بالاتر بودن میزان خاکستر را می‌توان مربوط به وجود فلس و باله ماهی دانست.

### اندازه‌گیری تقریبی ترکیبات ژلاتین

میزان تقریبی ترکیبات ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی و یک نمونه ژلاتین حلال گاوی اندازه‌گیری شده در جدول ۲ ارائه شده است. با بررسی نتایج آزمون رطوبت ژلاتین فانوس ماهی ژلاتین گاوی مشاهده می‌گردد، میزان رطوبت ژلاتین فانوس ماهی از میزان رطوبت ژلاتین گاوی به طور معنی‌داری بیشتر می‌باشد ( $p < 0/05$ ) در حالیکه با توجه به جدول ۲ مشاهده می‌گردد که درصد خاکستر ژلاتین تهیه شده از فانوس ماهی در مقایسه با ژلاتین گاوی و درصد تعیین شده در استاندارد به طور معنی‌داری بیشتر می‌باشد ( $p < 0/05$ ). محتوای کم خاکستر در

جدول ۲: ترکیبات ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی و ژلاتین گاوی

Table 2: Composition of lanternfish and bovine gelatin

ژلاتین گاوی	ژلاتین فانوس ماهی	ترکیبات
$7/0 \pm 0/1^b$	$8/2 \pm 0/7^a$	رطوبت ( % )
$1/2 \pm 0/4^b$	$3/2 \pm 0/1^a$	خاکستر کل ( % )
$91/7 \pm 0/1^a$	$86/3 \pm 0/3^b$	پروتئین ( % )
$7/1 \pm 0/1^a$	$6/3 \pm 0/1^b$	pH

\* نتایج به صورت میانگین  $\pm$  انحراف معیار بیان شده‌اند.

### دما و زمان بستن و بازشدن

همانطوریکه در جدول ۳ مشاهده می‌گردد، دمای بستن ژل تهیه شده از فانوس ماهی حدود  $18 \pm 0/5$  درجه سانتی‌گراد است که این عمل بسته شدن کاملاً تکرار پذیر می‌باشد. ژلاتین بسته شده، مجدداً در دمای حدود  $23 \pm 0/5$  درجه سانتی‌گراد ذوب شده و باز می‌گردد. با توجه به جدول ۳، قدرت ژلی ژلاتین گاوی، در مقایسه با ژلاتین فانوس ماهی، بسیار بالاتر می‌باشد و اختلاف معنی‌داری بین قدرت ژلی دو نمونه وجود دارد ( $p < 0/05$ ) بطوریکه قدرت ژلی ژلاتین حاصل از فانوس ماهی برابر با  $45/0 \pm 1/0$  گرم و قدرت ژلی ژلاتین گاوی برابر با  $24/0 \pm 1/2$  گرم می‌باشد.

از سویی، همانطوریکه در جدول ۲ مشاهده می‌گردد، اختلاف معنی‌داری بین درصد پروتئین موجود در ژلاتین فانوس ماهی و ژلاتین گاوی وجود دارد بطوریکه درصد پروتئین ژلاتین فانوس ماهی برابر با  $86/3 \pm 0/2$  و درصد پروتئین موجود در ژلاتین گاوی برابر با  $91/7 \pm 0/1$  می‌باشد ( $p < 0/05$ ). همانطوریکه مشاهده می‌گردد، ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی دارای pH برابر با  $6/3 \pm 0/1$  می‌باشد که در محدوده مذکور در جدول ۱ قرار دارد.

جدول ۳: خواص فیزیکی شیمیایی ژلاتین فانوس ماهی و ژلاتین گاوی

Table 3: Physicochemical properties of lantern fish and bovine gelatin

ژلاتین گاوی	ژلاتین فانوس ماهی	ویژگی‌های فیزیکی شیمیایی
$23/0 \pm 0/5^a$	$18/0 \pm 0/6^b$	دمای بستن ( $^{\circ}\text{C}$ )
$90/0 \pm 1/1^b$	$120/0 \pm 2/0^a$	زمان بستن (S)
$26/0 \pm 0/5^a$	$23/0 \pm 0/5^b$	دمای بازشدن ( $^{\circ}\text{C}$ )
$150/0 \pm 1/0^a$	$135/0 \pm 2/0^b$	زمان بازشدن (S)
$240/0 \pm 1/3^a$	$45/0 \pm 1/0^b$	قدرت ژلی (g)

\* نتایج به صورت میانگین  $\pm$  انحراف معیار بیان شده‌اند.

\* حروف لاتین متفاوت نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار بین مقادیر در سطح احتمال ۵٪ می‌باشد.

### خصوصیات رنگی

طبق جدول ۱، ژلاتین قابل مصرف خوراکی باید جامد، به رنگ زرد بسیار کم‌رنگ تا زرد پررنگ مایل به قهوه‌ای، عاری از هرگونه بوی نامطلوب باشد. تصویر پودر ژلاتین تهیه شده از فانوس ماهی و حالت متورم شده آن در آب و همچنین تصویر پودر ژلاتین گاوی و حالت متورم شده آن در آب بترتیب در

شکل‌های ۱ و ۲ نشان داده شده است. با بررسی شکل‌ها مشاهده می‌گردد که ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی دارای رنگی زرد مایل به قهوه‌ای می‌باشد در حالیکه ژلاتین گاوی از لحاظ فاکتورهای رنگی، دارای کیفیت بهتر بوده و رنگ زرد بسیار کم رنگ دارد.



شکل ۱: حالت‌های مختلف ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی (الف) پودر ژلاتین، (ب) ژلاتین متورم شده  
Figure 1: Different shapes of a lanternfish gelatin sample (a) gelatin powder, (b) swollen gelatin



شکل ۲: حالت‌های مختلف یک نمونه ژلاتین گاوی (الف) پودر ژلاتین، (ب) ژلاتین متورم شده  
Figure 2: Different shapes of bovine gelatin sample (a) gelatin powder, (b) swollen gelatin

می‌باشد و رنگ آن تمایل زیادی به رنگ سبز دارد. همچنین با مقایسه مقادیر \*b مشاهده می‌گردد، ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی دارای فاکتور زردی دارای اختلاف معنی‌داری با ۴ نمونه ژلاتین دیگر می‌باشد و بیشترین مقدار زردی در بین این ۴ نوع ژلاتین مربوط به ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی می‌باشد ( $p < 0/05$ ). مقدار مؤلفه \*L، نشان دهنده روشنی نمونه‌ها می‌باشد و بین مقادیر ۱۰۰ تا ۱۰۰+ قابل تغییر است. این مقدار برای ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی برابر با  $21/89 \pm 0/5$  و برای ژلاتین تجاری گاوی اندازه‌گیری شده برابر با  $25/9 \pm 0/5$  می‌باشد.

نتایج بررسی فاکتورهای رنگی ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی، ژلاتین گاوی به همراه اطلاعات رنگی ژلاتین ماهی کپور و ژلاتین خوکی که توسط Dincer و همکاران (۲۰۱۶) اندازه‌گیری شده است، در جدول ۴ ارائه شده است. با توجه به این نتایج مشاهده می‌گردد که ژلاتین فانوس ماهی در مقایسه با سه ژلاتین دیگر از روشنی کمتری برخوردار می‌باشد و اختلاف معنی‌داری بین میزان روشنایی ژلاتین تهیه شده از ژلاتین فانوس ماهی و دیگر ژلاتین‌های مورد بررسی مشاهده گردید ( $p < 0/05$ ) در حالیکه با مقایسه مقادیر مؤلفه \*a (نشان دهنده میزان قرمزی یا سبزی نمونه‌ها می‌باشد)، مشاهده می‌گردد که ژلاتین ماهی کپور دارای کم‌ترین مقدار قرمزی

جدول ۴: ویژگی‌های رنگی ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی، ژلاتین ماهی کپور، ژلاتین گاوی و ژلاتین خوکی  
Table 4: Color properties of gelatin extracted from lantern fish and carp, bovine and pig gelatin

ویژگی	ژلاتین فانوس ماهی	ژلاتین ماهی کپور	ژلاتین گاوی	ژلاتین خوکی
L*	$21/89 \pm 0/5^c$	$35/80 \pm 1/0^a$	$25/90 \pm 0/5^b$	$26/78 \pm 0/4^b$
رنگ	$-1/80 \pm 0/7^a$	$-20/49 \pm 0/5^d$	$-3/40 \pm 0/5^b$	$-14/40 \pm 0/5^c$
b*	$33/64 \pm 0/5^a$	$9/78 \pm 0/3^c$	$17/80 \pm 0/5^b$	$4/19 \pm 0/3^d$

\* نتایج به صورت میانگین  $\pm$  انحراف معیار بیان شده‌اند.

\*\* حروف لاتین متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنی‌دار بین مقادیر در سطح احتمال ۵٪ می‌باشد.

## بحث

میزان خاکستر مواد غذایی به محتوی مواد معدنی، مواد پروتئینی، پلی‌ساکاریدها و نمک موجود آنها بستگی دارد. ژلاتین عمدتاً شامل پروتئین و رطوبت است. حضور خاکستر، لیپید و سایر ناخالصی‌ها در مقدار بسیار کم نیز، برای کیفیت ژلاتین حاصله بسیار مهم می‌باشد (Choobkar et al., 2018; Mirzapour, 2018). Choobkar و همکاران (۲۰۱۸) میزان میزان خاکستر موجود در پاستیل تهیه شده از ژلاتین ماهی کپور را  $1/59 \pm 0/15$ ٪ اعلام کردند. همچنین، میزان خاکستر موجود در ژلاتین فانوس ماهی را می‌توان با استفاده از سایر روش‌های استخراج کاهش داد. Dincer و همکاران (۲۰۱۶) میزان خاکستر موجود در ژلاتین پوست خوک را تقریباً برابر با صفر اعلام کردند. همچنین Rahman و Al-Mahrouqi (۲۰۰۹) میزان خاکستر موجود در ژلاتین خوکی، گاوی و ماهی هامور (Grouper) را بترتیب ۰/۳۵٪، ۱/۳٪ و ۲/۹۲٪ اعلام کردند که نتایج آنها با نتایج حاصل از این پژوهش همخوانی دارد.

محتوی رطوبت بالای مواد غذایی انبار شده، عامل مهمی برای رشد قارچ‌ها می‌باشد. بدین معنا که فعالیت ترمودینامیک آب باعث محدود شدن فعالیت میکروارگانیسم‌ها می‌گردد (Choobkar et al., 2018). میزان رطوبت نه تنها به منبع استخراج ژلاتین بلکه به روش استخراج نیز بستگی دارد (Gómez-Guillen et al., 2002; Cheow et al., 2007) و به طور کلی، ظرفیت جذب آب در مواد غذایی مختلف بر اساس نوع ترکیب اسیدهای آمینه، آرایش فضایی پروتئین، میزان آبدوستی و آبگریزی آن و همچنین حضور کربوهیدرات‌های آبدوست تغییر می‌کند (Piotr, 2004; Choobkar et al., 2018). Dincer و همکاران (۲۰۱۶) اعلام کردند که میزان رطوبت ژلاتین باله ماهی کپور برابر با  $4/7 \pm 0/03$ ٪ می‌باشد و همچنین بر اساس نتایج آنها میزان رطوبت ژلاتین پوست خوک برابر با  $9/2 \pm 0/02$ ٪ اعلام شد که این مقدار در مقایسه با ژلاتین گاوی و ماهی کپور بسیار زیاد می‌باشد.

شبکه میکروساختاری تشکیل ژل می‌دهد. تشکیل یک ژل برگشت‌پذیر حرارتی، حتی با غلظت‌های بسیار پایین، از خصوصیات منحصر بفرد ژلاتین محسوب می‌شود. همانطوریکه در جدول ۳ مشاهده می‌گردد، ژل تشکیل شده با افزایش دما تا حدود ۲۳ درجه سانتی‌گراد باز شده و به محلول تبدیل می‌شود. این خصوصیت سبب تمایل ژلاتین به ذوب شدن در دهان و در نتیجه مناسب بودن آن برای مصارف خوراکی می‌گردد (Morimura et al., 2002). با توجه به جدول ۳، مشاهده می‌گردد که دمای ذوب شدن ژلاتین فانوس ماهی از دمای ذوب شدن ژلاتین گاوی کمتر می‌باشد. Choi و Regenstein (۲۰۰۰) اعلام کردند که دمای ذوب پایین ژلاتین باعث بهبود رهاسازی طعم، عطر میوه و نرخ ذوب شدن در دسرهای ژله‌ای آبی می‌گردد.

مقدار بلوم بالا نشان دهنده افزایش قدرت ژلی در اثر افزایش اتصالات عرضی بین مولکول‌هاست (Tan and Lim, 2008). برای مثال، کم بودن مقدار اسیدهای آمینه پرولین و هیدروکسی پرولین باعث می‌شود که ژلاتین‌های ماهی دارای قدرت ژلی کمتری نسبت به ژلاتین گاوی داشته باشند. با این حال، این نوع ژلاتین به طور مشخص دارای خواص تشکیل فیلم و امولسیون خوبی می‌باشد. البته در برخی تحقیقات نشان داده شد که تفاوت زیادی بین پروتئین موجود در تیمار تهیه شده از ژلاتین گاوی و تیمار تهیه شده از ژلاتین ماهیانی مانند ماهی کپور وجود ندارد (Choobkar et al., 2018). قدرت ژلی ژلاتین خوکی برابر با  $336/87 \pm 4/1$  گرم اعلام شده است (Dinçer et al., 2016).

مناطق غنی از اسیدهای آمینه در زنجیره‌های مختلف پلی‌پپتیدی به عنوان مناطق اتصال احتمالی عمل می‌کنند که هنگام سرد شدن ژلاتین، یک فرم کروی مارپیچ را بوجود می‌آورند که در نتیجه آن یک ژل سه بعدی ایجاد می‌شود (Pearson et al., 2013). قدرت ژلی ژلاتین‌های تجاری، با توجه به استاندارد GMIA آمریکا در محدوده ۳۰۰-۵۰۰ گرم می‌باشد. شایان ذکر است، با توجه به زیاد بودن ضایعات ماهی، علاوه بر کم بودن بازده استخراج، قدرت ژلی ژلاتین تهیه شده کمتر از مقدار مشخص شده در استاندارد GMIA و تقریباً برابر با ۴۵ گرم می‌باشد. قدرت ژلی ژلاتین گاوی در حدود ۲۴۰ گرم می‌باشد و در نتیجه این ژلاتین به عنوان ژلاتین با قدرت ژلی قوی در حالیکه ژلاتین فانوس ماهی، به عنوان ژلاتین با بلوم ضعیف شناسایی شدند. قدرت ژلی این ماهی را می‌توان با بهبود روش استخراج و در نتیجه کاهش میزان ضایعات، افزایش داد. با

محتوای پروتئین موجود در مواد کلاژنی، حداکثر بازده ژلاتین را نشان می‌دهد. کلاژن و ژلاتین دارای پروتئین‌های منحصر بفردی هستند که مربوط به وجود اسیدهای آمینه غیر قطبی نظیر گلیسین، آلانین، والین و پرولین می‌باشد (Supavititpatana et al., 2008). از آنجایی که مقدار اسیدهای آمینه پرولین و هیدروکسی پرولین موجود در ژلاتین ماهی، در مقایسه با ژلاتین گاوی کمتر است، ویژگی‌های کیفی ژلاتین ماهی با ژلاتین پستانداران متفاوت می‌باشد. با این حال، میزان پروتئین موجود در ژلاتین گاوی برابر با  $87/11\%$  اندازه گیری شده است و طبق مطالعات، میزان پروتئین موجود در ژلاتین گاوی از پروتئین موجود در ژلاتین خوکی ( $85/64\%$ )، بیشتر می‌باشد (Rahman and Al-Mahrouqi, 2009). به طور کلی، میزان پروتئین موجود در ژلاتین قسمت‌های مختلف خوک حدود  $85-90\%$  درصد اعلام شده است (Chandra and Shamasundar, 2015; Dinçer et al., 2016).

با توجه به جدول ۱، طبق استاندارد ملی ایران، pH ژلاتین دارای مصرف خوراکی باید  $7/6 - 3/8$  باشد. طبق تحقیقات انجام شده توسط Jamilah و Harvinder (۲۰۰۲) ژلاتین استخراج شده از ماهی تیلاپیلا قرمز (*Tilapia sparrmanii*) (Smith, 1840) دارای pH برابر با  $3/05$  می‌باشد که با توجه به استاندارد ملی ایران، قابل استفاده برای مصارف خوراکی نمی‌باشد.

طبق استاندارد ۳۴۷۴، ژلاتین قابل مصرف در صورت سرد شدن تا زیر نقطه بستن، باید به شکل ژل تبدیل گردد و این خاصیت باید به صورت برگشت‌پذیر انجام شود. دمای این نقطه به نوع ماده اولیه بستگی دارد. با توجه به جدول ۳ مشاهده گردید، ژلاتین فانوس ماهی در دمای پایین‌تر و آهسته‌تر، در مقایسه با ژلاتین گاوی، تشکیل ژل می‌دهد. اگرچه همه ژلاتین‌ها از ۲۰ نوع اسید آمینه تشکیل شده‌اند، اما توجه به این نکته مهم است که به طور کلی، منحصر بفرد بودن ژلاتین ماهی به دلیل درصد اسیدهای آمینه موجود در آن می‌باشد. Boran و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند ژلاتین تهیه شده از پوست ماهی کپور نقره‌ای دارای دمای ژل شدن برابر با  $18 \pm 0/3$  درجه سانتی‌گراد می‌باشد که در مقایسه با ژلاتین گاوی، با دمای تشکیل ژل برابر با  $24/1 \pm 0/1$  درجه سانتی‌گراد و ژلاتین خوکی با دمای تشکیل ژل برابر با  $25/4 \pm 0/1$ ، بسیار کمتر می‌باشد. همانطوریکه در جدول ۳ مشاهده می‌گردد، زمان ذوب شدن ژلاتین فانوس ماهی در دمای  $23 \pm 0/5$  درجه سانتی‌گراد، ۱۳۵ ثانیه می‌باشد. ژلاتین، همانند کربوهیدرات‌ها با تشکیل یک



- Available Gelatins from Different Sources. *Journal of Food Science*, 75: 565-571. Doi: 10.1111/j.1750-3841.2010.01543.
- Dinçer, M.T., Erdem, O.A. and Uçok, M.C., 2016.** Comparison of recovered carp scales (*Cyprinus carpio*) gelatin and commercial calf and pork skin gelatins. *Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 33: 335-341. Doi: 10.12714/egejfas.2016.33.4.05.
- Djagnya, K.B., Wang, Z. and Xu, Sh., 2001.** Gelatin: A Valuable Protein for Food and Pharmaceutical Industries: Review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 41: 481-492. Doi: 10.1080/20014091091904.
- Eysturskarð, J., Haug, I.J., Elharfaoui, N., Djabourov, M. and Draget, K.I., 2009.** Structural and mechanical properties of fish gelatin as a function of extraction conditions. *Food Hydrocolloids*, 23: 1702-1711. Doi: 10.1016/j.foodhyd.2009.01.008.
- Francis, F.J., 2000.** Wiley encyclopedia of food science and technology. Gelatin. John Wiley & Sons, West Sussex. pp. 1183-1188.
- Gelatin Manufacturers Institute of America (GMIA), 2013.** Standard testing methods for edible gelatin.
- Gómez-Guillen, M.C., Turnay, J., Fernandez-Diaz, M.D., Ulmo, N., Lizarbe, M.A. and Montero, P., 2002.** Structural and physical properties of gelatin extracted from different marine species: a comparative study, *Food Hydrocolloids*, 16: 25-34. Doi: 10.1016/S0268-005X(01)00035-2
- Gómez-Guillén, M.C., Ihl, M., Bifani, V., Silva, A. and Montero, P., 2007.** Edible films made from tuna-fish gelatin with antioxidant extracts of two different murta ecotypes leaves (*Ugni* این حال با توجه به نتایج، ژلاتین تهیه شده یک ماده قابل مصرف در صنایع غذایی می‌باشد که حتی دارا بودن این ویژگی در بعضی از محصولات غذایی یک مزیت است. مقدار مؤلفه L\* در ژلاتین ماهی کپور و پوست خوک که توسط Dinçer و همکاران (۲۰۱۶) اندازه‌گیری شد بترتیب برابر با ۳۵/۸۰±۱/۰۰ و ۲۶/۷۸±۰/۴. با این حال این اختلاف رنگ در سایر خواص ژلاتین تأثیر منفی نخواهد گذاشت و صرفاً از جنبه تجاری حائز اهمیت می‌باشد.
- ### تشکر و قدردانی
- این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد "عسگرزاده، فهیمه، استخراج ژلاتین از فانوس ماهی و جایگزینی آن با ژلاتین گاوی در پاستیل" می‌باشد. از همکاری و مساعدت دلسوزانه هیئت مدیره محترم شرکت ژلاتین کپسول ایران و پارک علوم و فناوری دانشگاه تهران واقع در کرج بویژه سرکار خانم دکتر پونه امینی گرام تقدیر و تشکر می‌گردد.
- ### منابع
- استاندارد ملی ایران، ۱۳۹۷. ژلاتین مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون، ۳۴۷۴.
- اسکندری، ز.، جعفرپور، س.ع. و معتمدزادگان، ع.، ۱۳۹۷. استخراج ژلاتین به کمک آبکافت آنزیمی از پوست فیل ماهی (*Huso huso*) به روش بهینه‌یابی سطح پاسخ (RSM)، مجله علمی شیلات ایران، ۲۷: ۴۷-۵۷. Doi: 117817.2018.ISFJ/22092.10
- تقی‌زاده اندواری، ق. و رضائی، م.، ۱۳۹۱. اثر پوشش ژلاتین همراه با اسانس دارچین بر دوره ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*) در دمای یخچال. مجله علمی شیلات ایران، ۲۱: ۱۳-۲۴. Doi: 10.22092/ISFJ.2017.110035
- Andre, F. and Cavagnas, A.C., 2003.** Gelatin prepared from tuna skin: a Risk Factor For Fish allergy or sensitize. *International Archives of Allergy and Immunology*, 130: 17-24. Doi: 10.1159/000068370.
- Boran, G., Mulvaney, S.J. and Regenstein, J.M., 2010.** Rheological Properties of Gelatin from Silver Carp Skin Compared to Commercially

- molinae* Turcz). *Food Hydrocolloids*, 21: 1133-1143. Doi: 10.1016/j.foodhyd.2006.08.006
- Hall, G.M., 2011.** Fish Processing - Sustainability and New Opportunities. John Wiley & Sons, West Sussex, pp. 244-250. Doi: 10.1002/9781444328585.ch6
- Jamilah, B. and Harvinder, K.G., 2002.** Properties of gelatins from skins of fish-black tilapia (*Oreochromis mossambicus*) and red tilapia (*Oreochromis nilotica*). *Food Chemistry*, 77: 81-84. Doi: 10.1016/S0308-8146(01)00328-4.
- Jayathilakan, K., Sultana, K., Radhakrishna, K. and Bawa, A., 2012.** Utilization of byproducts and waste materials from meat, poultry and fish processing industries: a review. *Journal of Food Science and Technology*, 49: 278-293. Doi: 10.1007/s13197-011-0290-7.
- Johanna, M.T. and Miang, H.L., 2008.** Effects of gelatine type and concentration on the shelf-life stability and quality of marshmallows. *International Journal of Food Science and Technology*, 43: 1699-1704. Doi: 10.1111/j.1365-2621.2008.01756.x
- Karim, A. and Bhat, R., 2008.** Gelatin alternatives for the food industry: recent developments, challenges and prospects. *Trends in Food Science & Technology*, 19: 644-656. Doi: 10.1016/j.tifs.2008.08.001.
- Lubbers, S. and Guichard, E., 2003.** The effects of sugars and pectin on flavor release from a fruit pastille model system. *Food Chemistry*, 81: 269-273. Doi: 10.1016/S0308-8146(02)00422-3
- Mirzapour Kouhdasht, A., Moosavi-Nasab, M. and Aminlari, M., 2018.** Investigation of Characteristics of Gelatin Produced From common carp (*Cyprinus carpio*) Wastes by Enzymatic Hydrolysis. *Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology*, 13: 105-113. Doi: 10.1007/s13197-018-3449-7
- Morimura S., Nagata H., Uemura Y., Fahmi A., Shigematsu T. and Kida, K., 2002.** Development of an effective process for utilization of collagen from livestock and fish waste. *Process Biochemistry*, 37: 1403-1412. Doi: 10.1016/s0032-9592(02)00024-9
- Muyonga, J.H., Cole, C.G. and Duodu, K.G., 2004.** Extraction and physico-chemical characterisation of Nile perch (*Lates niloticus*) skins and bone gelatin. *Food Hydrocolloids*, 18: 581-592. Doi: 10.1016/j.foodhyd.2003.08.009.
- Pearson, A.M., Dutson, T.R. and Bailey A.J., 1987.** Advances in meat research: Collagen as food. Van Nostrand Reinhold Company, Inc. USA, pp. 209-222. Doi: 10.1007/978-94-011-5939-5
- Piotr P.L., 2004.** Water as the determinant of food engineering properties. A review, *Journal of Food Engineering*, 61: 483-495. Doi: 10.1016/S0260-8774(03)00219-X
- Rahman, M.S. and Al-Mahrouqi, A.I., 2009.** Instrumental texture profile analysis of gelatin gel extracted from grouper skin and commercial (bovine and porcine) gelatin gels, *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 60: 229-242. Doi: 10.1080/09637480902984414
- Ratnasari, I., Sudarminto, S.Y., Nusyam, H., Simon, B. and Widjanarko, E., 2014.** Extraction Process Modification to Enhance Properties of Skin Gelatin of pangas catfish (*Pangasius pangasius*). *Food and Public Health*, 4: 140-150. Doi: 10.5923/j.fph.20140403.09
- Schreiber, R. and Gareis, H., 2007.** Gelatin handbook. Weinheim: Wiley-VCH GmbH and Co, Germany. pp. 45-117. Doi: 10.1002/9783527610969

- Supavitpatana, P., Wirjantoro, T.I., Apichartsrangkoon, A. and Raviyan, P., 2008.** Addition of gelatin enhanced gelation of corn-milk yogurt, *Food Chemistry*, 106: 211-216. Doi: 10.1016/j.foodchem.2007.05.058.
- Tan, J.M. and Lim, M.H., 2008.** Effects of gelatine type and concentration on the shelf-life stability and quality of marshmallows. *International Journal of Food Science and Technology*, 43: 1699-1704. Doi: 10.1111/j.1365-2621.2008.01756
- Trindade, A., Fonseca, G.G., Balbinot, E. and Prentice, C., 2013.** Characterization of wami tilapia (*Oreochromis urolepis hornorum*) skin gelatin: microbiological, rheological and structural properties. *Food Science and Technology International*, 20: 373-381. Doi: 10.1177/1082013213488776
- Uriarte, M.H., Ortega, S.H., Cinco-Moroyoqui, F.J., Sandez, R.O., Jatomea, P.M. and Ezquerro-Brauer, J.M., 2011.** Giant squid skin gelatin: Chemical composition and biophysical characterization. *Food Research International*, 44: 3243-3249. Doi: 10.1016/j.foodres.2011.08.018.
- Valinassab, T., Pierce, J. and Johannesson, K., 2006.** Lantern fish (*Benthoosema pterotum*) resources as a target for commercial exploitation in the Oman Sea. *J. Appl. Ichthyol.* 23: 573-577. Doi: 10.1111/j.1439-0426.2007.01034.
- Wasswa, J., Tang, J. and Gu, X., 2007.** Utilization of Fish Processing By-Products in the Gelatin Industry. *Food Reviews International*, 23: 159-174. Doi: 10.1080/87559120701225029.
- Zahuranec, B., Karuppasamy, P.K., Valinassab, T., Kidwai, S., Bernardi, J. and Bernardi, G. 2012.** Cryptic speciation in the mesopelagic environment: Molecular phylogenetics of the lanternfish genus *Benthoosema*. *Marine Genomics*, 7: 7-10. Doi: 10.1016/j.margen.2012.05.001.

## Comparative comparison of physicochemical properties of gelatin extracted from lanternfish (*Benthoosema pterotum*, Alcock 1890) and Bovine Gelatin

Asgarzadeh F.<sup>1</sup>; Ataee M.<sup>1</sup>; Choobkar N.<sup>2\*</sup>

\*Nchoobkar20@gmail.com

- 1- Department of Food Science and Technology, Science and Research Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
- 2- Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

### Abstract

In this study, for the first time, lanternfish gelatin (*Benthoosema pterotum* Alcock, 1890) was extracted and the composition (moisture, ash, protein), gel strength, gelling and melting temperature of extracted gelatin was investigated and compared with those of the commercial bovine gelatin purchased from market. The two gelatin samples were also compared in terms of color properties. Moisture and ash content of lantern fish gelatin were significantly higher than commercial gelatin. The result of measurement indicates that moisture and ash content of lantern fish gel were  $8.2\pm 0.1\%$  and  $3.2\pm 0.1\%$ , respectively. Protein content of the bovine gelatin ( $91.71\pm 0.1\%$ ) was significantly higher than lantern fish gelatin ( $86.3\pm 0.1\%$ ) ( $p < 0.05$ ). The gelling temperature and gelling time of the lantern fish gelatin ( $135 \text{ sec} \pm 2.0$ ,  $23 \pm 0.5^\circ\text{C}$ ), due to its low hydroxyproline content, was significantly lower than bovine gelatin ( $150 \text{ Sec} \pm 1.0$ ,  $26 \pm 0.5^\circ\text{C}$ ) which is due to fish gelatin nature. A significant difference between the gel strength of lantern fish ( $45 \pm 1.00 \text{ gr}$ ) and bovine gelatin ( $240 \pm 1.2 \text{ gr}$ ) was observed ( $p < 0.05$ ) and also bovine gelatin had better quality in terms of color factors than the gelatin extracted from lantern fish. Overall, lantern fish gelatin can be used in many biotechnological industries, as an economical and halal gelatin source, instead of pig and bovine gelatin.

**Keywords:** Gelatin, *Benthoosema pterotum*, Physicochemical properties, Gel strength, By products

---

\*Corresponding author